

SUPER-COLOR

Lack-Spray

Art. 74 / 9 / 0720



Eigenschaften

Raschetrocknender, gut deckender und äusserst ergiebiger Qualitätslack mit Rostinhibitoren für den Aussen- und Innenbereich. Ergibt widerstandsfähige und ausgezeichnete Lackoberflächen für einen breiten Einsatzbereich.

Vorbehandlung

Fett, Schmutz und Rost entfernen. Wenn nötig einen Rostschutzhautgrund anbringen (SUPER-PRIMER Grundier-Spray, ACRYL-PRIMER Universal-Hautgrund Spray). Nicht zu besprühende Flächen sorgfältig abdecken.

Verarbeitung

Sonne und Wind meiden. Dose vor Gebrauch so lange schütteln, dass sich die Kugeln während zirka 20 Sekunden hörbar bewegen. Auch beim Arbeiten zwischendurch gut schütteln. Sprühentfernung 25–30 cm. Im Kreuzgang dünne Schichten sprühen. Nach jeder Schicht einige Minuten warten, jedoch nicht länger als 30 Minuten.

Trocknung

- ◆ Staubtrocken nach 20–30 Minuten
- ◆ Grifffest nach zirka 1 Stunde
- ◆ Durchgetrocknet nach zirka 6 Stunden

Ausgiebigkeit

1–2 m², je nach Farbton, der Auftragsmenge und der Untergrundbeschaffenheit.

Reinigung

Mit selbstreinigendem Spezialventil. Es ist nicht mehr nötig, nach Gebrauch die Dose umzukehren, um das Ventil mittels Gasaustritt zu reinigen.

Lieferform

Aerosol-Dosen zu 400ml.

Lagerfähigkeit

SUPER-COLOR ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig.

Glanzgrad

Hochglanz und Matt

Farbtöne

28 Standard RAL-Farbtöne gemäss Knuchel-RAL Farbkarte.

Registrierung

CPIP 224399


Klassifizierung

Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.


Hinweis

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.

Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.



Farben



Knuchel

High quality - Top finish