



Timberguard™

Huile de protection naturelle pour l'extérieur



Bangkirai

Teck



Timberguard de Timberex est destiné au traitement et au soin du mobilier d'extérieur en bois, des portes, des terrasses, des fenêtres, etc. Ce produit contient des filtres anti-UV qui ralentissent le grisaillement et qui permettent au bois de conserver son aspect neuf. Les propriétés antifongiques empêchent la formation d'algues et de mousses.

Disponible dans 3 coloris : Clear (transparent), Teak (teck - marron) et Bangkirai (rouge)

- Huile naturelle durcissante à pénétration profonde
- Entretien rapide, facile et efficace
- Sec en surface au bout de 8 à 12 heures, entièrement durci et résistant à l'eau au bout de 7 jours



The Finest Natural Protection



Timberguard™

Huile de protection naturelle pour l'extérieur

CONTENANCE

Disponible en bidons de 1 ou 5 litres.

RENDEMENT

8 à 12 m² par litre. Variable selon le bois (essence et préparation) et sa densité.

INFORMATION IMPORTANTE

Timberguard est conçue pour pénétrer profondément et pour protéger le bois de l'intérieur. Ce produit ne doit pas être utilisé pour former un revêtement de surface. Éviter d'appliquer le traitement par temps très ensoleillé. Se limiter à la surface pouvant être terminée conformément aux étapes 1 à 6 de la section « APPLICATION ». Si l'huile commence à durcir et s'il devient difficile d'essuyer l'excédent, appliquer à nouveau de l'huile Timberguard afin de la ramollir, puis essuyer l'excédent. Les produits alimentaires doivent être tenus à l'écart pendant l'application et le traitement.

OUTILS/MATÉRIEL

1. Chiffons, brosse, rouleau.
2. Seau en plastique pour l'huile.
3. Tampons en nylon marron et rouge.
4. Tampon de polissage à main ou polisseuse.
5. Chiffons de lustrage.
6. Seau d'eau.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Enfoncer les têtes de clous, remplir tous les petits trous et les imperfections à l'aide d'enduit de rebouchage pour bois de la couleur qui convient et laisser durcir. Le bois ne doit pas comporter de fentes trop importantes par lesquelles le produit risque de s'infiltrer et d'affecter l'adhérence d'une éventuelle couche adhésive ou des surfaces situées en dessous. Les surfaces doivent être exemptes de toute barrière empêchant la pénétration. Le bois à traiter doit être propre, sec (taux d'humidité de préférence inférieur à 15 %) et poncé avec un papier de verre de grain 100 à 120.

APPLICATION

Bien mélanger Timberguard Teak et Bangkirai avant et pendant l'application.

1. Appliquer généreusement Timberguard à l'aide d'une brosse.
2. Attendre 45 minutes environ, en s'assurant que l'huile ne sèche pas entre les applications.
3. Renouveler l'application sur toute la surface en 3 ou 4 couches à intervalles d'environ 45 minutes. Le bois très absorbant requiert une plus grande quantité d'huile. Appliquer par conséquent plus de couches à intervalles plus courts, si possible (30 minutes environ).

4. Après la dernière application, laisser la surface sécher pendant encore 30 à 45 minutes. Lustrer ensuite la surface du bois à l'aide d'un tampon en nylon de type marron. Cette opération peut également être effectuée avec une machine, en prenant soin de travailler dans plusieurs directions différentes.
5. Retirer TOUT l'excédent d'huile à l'aide de chiffons en coton. Plonger les chiffons dans l'eau immédiatement après utilisation en raison du risque de combustion spontanée.
6. Laisser la surface sécher pendant 12 à 18 heures. Lustrer à la main ou à l'aide d'une lustreuse à grande vitesse (300 t/mn ou plus) munie d'un tampon en nylon de type rouge, puis lustrer à sec avec un chiffon si un aspect plus brillant est souhaité. Placer dans un seau d'eau les chiffons, etc. imprégnés de produit.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Nettoyer la surface, en retirant très soigneusement toute la poussière.
2. Appliquer Timberguard en fine couche sur le bois ; ne pas travailler sur une surface trop grande ; faire pénétrer l'huile Timberguard à l'aide du tampon en nylon de type marron, en travaillant dans plusieurs directions.
3. Essuyer TOUT l'excédent d'huile à l'aide de chiffons en coton. Plonger les chiffons dans l'eau immédiatement.
4. Une fois la surface totalement sèche, procéder au lustrage au moyen d'un tampon en nylon de type rouge, puis avec un chiffon de lustrage afin d'obtenir la finition souhaitée.


Remarque : l'aspect de la finition peut varier et dépend le plus souvent de l'âge du bois, de son origine, de sa qualité, ainsi que d'autres conditions.

SÉCURITÉ

Le port de vêtements de protection, notamment d'un masque anti-poussière, est nécessaire lors du ponçage des parquets. Toutes les étiquettes des produits fournissent des informations de sécurité générales. Des fiches de données de sécurité sont disponibles. Les produits alimentaires doivent être tenus à l'écart de la surface traitée pendant l'application et le durcissement. Les applicateurs, les chiffons, etc., imprégnés de produit doivent être plongés dans un seau d'eau et placés à l'extérieur du bâtiment pour éviter la possibilité d'une combustion spontanée. Il conviendra de jeter les contenus conformément aux réglementations locales.

COMMANDER LE PRODUIT

Disponible auprès des distributeurs du monde entier. Tous les produits sont vendus sous les conditions de vente standard de la société. Il est souvent demandé à la société et à ses représentants d'émettre une opinion sur des utilisations éventuelles des produits Timberex, autres que celles décrites dans les fiches de sécurité. Bien que la société et ses représentants s'efforcent toujours de fournir des conseils utiles et constructifs dans de tels cas, la société ne pourra être tenue pour responsable des résultats de telles utilisations, à moins qu'ils ne soient spécifiquement confirmés par écrit par Timberex International.



Timberex International

RUST-OLEUM MATHYS

Kolenbergstraat 23

B-3545 Zelem - Belgium

Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax: +32 (0) 13 460 0219

www.timberex.com

