

Complex®

Oli · Cere · Colori · Mordenti

Oli · Cere · Colori
dal Tirolo

Impregnanti · Prodotti di cura

Fondo speciale CERA DI OLIO DURO

Naturale
protezione UV!

Senza agenti biocidi!
Senza conservanti!

EMISSION - TESTATO



Senza sostanze
aromatiche! Egologico!

Premio 2015:

EUROPEAN
QUALITY AWARD

- Qualità
- Servizio
- Tecnologia



Resistente
alla saliva



Resistente
al sudore

Testato secondo EN71/T3
(norma per giocattoli)

Panoramica sulle caratteristiche più importanti del prodotto

- ✓ Fondo asciugante molto rapidamente
- ✓ Per tutti i legni e pavimentazioni di interni
- ✓ Resistente ad elevati carichi meccanici
- ✓ Un po' meno ravvivante dell'olio duro Grund 6003
- ✓ Opaco
- ✓ Elevata profondità di penetrazione
- ✓ Traspirante
- ✓ A pori aperti
- ✓ Lucidabile
- ✓ Resistente all'abrasione
- ✓ Resistente ai graffi
- ✓ Antistatico
- ✓ Con capacità di diffusione
- ✓ Resistente all'acqua
- ✓ Resistente alle sostanze chimiche
- ✓ Resistente all'ingiallimento
- ✓ Non nocivo, odore gradevole
- ✓ Nessuna autoaccensione

PRODOTTI - HU - COMPLEX®

Fondo speciale CERA DI OLIO DURO

TIPO DI PRODOTTO

Mano di fondo di alta qualità, rapidamente asciugante, per successive applicazioni con olio e di lavaggio a base di materie prime naturali e ricrescenti. La **Fondo speciale cera di olio duro Complex** è una combinazione di olio duro e cera a bassa viscosità non filmogeno a base di oli vegetali e acidi grassi, componenti di paraffina dura, nonché oli eterici. Essa coniuga le caratteristiche ideali di un olio duro in combinazione con pregiate cere dure. Si conservano completamente le **proprietà naturali, quali ad esempio traspirazione, pori aperti, capacità di diffusione. Niente cariche elettrostatiche (allergia da polvere)! Testato secondo la norma sui giocattoli per bambini EN71/T3 per la resistenza alla saliva e al sudore! Nessun rischio di autoaccensione!**

CAMPI APPLICATIVI

Utilizzabile in modo ideale come **mano di fondo** per il trattamento universale di superfici in legno per interni, dove è richiesta una elevata resistenza chimica e meccanica. Utilizzabile anche per PAVIMENTI IN SUGHERO e PIETRA NATURALE (cotto, mattone).

LAVORAZIONE

Mescolare accuratamente prima dell'uso, quantità applicabile ca. 40 - 60 g/m². **È sufficiente 1 sola applicazione, come 2° applicazione** consigliamo **cera di olio duro Complex**, come **finitura** si adatta particolarmente bene Fondo speciale **cera di olio duro Complex Strong**. Non devono rimanere alcune eccedenze. Il fondo deve essere privo di polvere, grasso e residui di vernice (importante per i lavori di rinnovo). Levigatura di legno con grana 150 - 180 o più fine, fino a 320, a secondo dell'effetto desiderato.

TIPO DI APPLICAZIONE

Lavorare i pavimenti con un pennello, spugna longitudinale, rullo verniciatore (non rullo a dispersione) oppure con pad a macchina. Per i mobili sono comprovati i metodi a spruzzo, a pennello, strofinando oppure con la spugna. Questi sono solo dei consigli, che non costituiscono alcuna garanzia, pertanto, per ogni superficie si raccomanda di effettuare innanzitutto sempre una rispettiva prova, per quanto riguarda l'attitudine del tipo di applicazione. La **Fondo speciale cera di olio duro Complex** durante la lavorazione può essere riscaldato fino a una temperatura max. di 60° C, in tal modo si accelera la fase di asciugatura, migliorando anche la profondità di penetrazione.

DATI TECNICI

Peso specifico: ca. 0,82g/cm³ | **Viscosità:** fluido | **Odore:** gradevolmente dolce | **Punto di infiammabilità:** 62°C | **Minima quantità applicabile:** senza diluizione 60 - 80g/m² per verniciatura - 1 litro è sufficiente per ca. 10 - 14 m², a secondo del potere assorbente del legno | **Diluizione:** applicare senza diluizione | **Pulizia degli utensili:** con diluente speciale Complex Isopar o surrogato di trementina | **Forma di fornitura:** 1 l / 5 l / 25 l imballaggio in lamiera | 200 l in fusto | 1000 l in contenitore | **Trasporto:** prodotto non pericoloso | **Vbf:** viene meno | **Asciugatura:** secco: ca. 30 min. | buona presa: ca. 60 min. | impilabile: ca. 2 ore | riverniciabile: ca. 6 ore | asciugato: ca. 24 ore | indurito: ca. 72 ore. La superficie asciugata può essere ritrattata con degli utensili di lucidatura adatti (spazzola, fladder, ...). **Nessun segno di umidità in meno di 1 settimana!** Conservazione: Conservazione 2 anni a temperatura normale in recipiente originale chiuso. Consumare velocemente i recipienti già aperti! **Valore limite UE per il contenuto di VOC del prodotto:** cat. A/f - 700 g/l (2010), questo prodotto contiene al massimo 500 g/l VOC.

PARTICOLARI VANTAGGI DEL PRODOTTO

La **Fondo speciale cera di olio duro Complex** è strutturata a base di oli vegetali, resine balsamiche e cere naturali (cera di carnauba), nonché vernici aromatiche e speciali oli eterici (aromi alpini tirolesi). Come solvente si utilizza un ISOPAR FLUID con un potere detergente straordinariamente elevato (utilizzato per la produzione di prodotti farmaceutici/pomate, insetticidi domestici, ecc.), particolarmente indicato per l'applicazione in uffici, alberghi, centri ospedalieri, ospizi e asili. La **Fondo speciale cera di olio duro Complex** penetra negli strati superiori del legno e si cristallizza all'asciugatura. In tal modo la superficie diventa molto resistente contro influssi di qualsiasi genere (umidità, sporcizia ... e similari). **Quantità applicabile: solo fino alla saturazione, sulla superficie non devono rimanere alcuni eccessi (pозette).** La **Fondo speciale cera di olio duro Complex** è pertanto particolarmente anche adatta come mano di fondo! Per quel che concerne le future generazioni e un ambiente intatto, dobbiamo collaborare fra partner con la nostra terra e trattarla con riguardo. **La Fondo speciale cera di olio duro Complex fornisce questo contributo!**

Le presenti indicazioni sono state composte consapevolmente secondo lo stato recentissimo della tecnica di controllo e da considerarsi direttive in materia. A causa della molteplicità di applicazione e dei metodi di lavorazione non sono però vincolanti, non costituiscono alcuna relazione contrattuale di natura giuridica e non esonerano l'utente da un accurato controllo dei nostri prodotti sull'attitudine di lavorazione. A questo proposito si raccomanda di effettuare assolutamente ad una verniciatura di prova sulla superficie originale, prima di iniziare i lavori reali. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per una mancata osservanza delle nostre direttive di lavorazione.