

Folienband FI

Hanno®-Folienband FI dichtet **dampfdiffusionsdicht** Fensteranschluss-Fugen.

Das Band besteht aus einer dampfdiffusionsdichten, alubedampften Vlies-Kombination. Der selbstklebende Befestigungsstreifen ermöglicht, dass das einseitig **überputz- und überstreichbare** Folienband sehr einfach komplett verdeckt eingebaut werden kann.

HANNO®-Folienband FI eignet sich zum RAL-konformen Fenster-Einbau.

Vorteile:

- **geeignet für Sanierung** durch einseitige Aluminiumbeschichtung
- **geeignet für Neubau** durch einseitige Vliesoberfläche
- **sd-Wert 200 m**
- **mü-Wert ca. 300 000**
- hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterrahmen
- Überputz- bzw. Überstreichbarkeit

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflächen müssen trocken, öl-, fett- und staubfrei sein.

Hanno®-Folienband FI abrollen und mit ca. 5 cm Überlänge zuschneiden. Das Abdeckpapier abziehen und den Befestigungsstreifen sorgfältig an den Fensterrücken andrücken. Vorgang an allen abzudichtenden Seiten des Fensters wiederholen. Das Fensterelement ausrichten und befestigen und den Hohlraum zwischen Fenster und Wand mit Dämm-Material, z.B. HANNO®-Montageschaum, dosiert verfüllen. Für die schlagregendichte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung empfehlen wir HANNOBAND® oder Hanno®-Folienband FA.

Im Laibungsbereich für eine ausreichende Gewebearmierung des Putzes sorgen.

Für die Verklebung auf dem Mauerwerksuntergrund empfehlen wir Hanno®-Folienkleber.

Benötigen Sie weitere Informationen zur Montage, so fordern Sie bitte unsere Montageanleitung an.

Technische Daten:

Faser-/Folienzusammensetzung:	PP/PE, alubedampft
Gewicht, EN 29073-1	100 g/m ²
Dicke, EN 29073-2	0,59 mm
Reißkraft, EN 29073-3	
längs	140 N/5cm
quer	130 N/5cm
Dehnung, EN 29703-3	
längs	20 -40 %
quer	5 - 20 %
Luftdichtigkeit nach DIN 4108	gegeben
sd äquivalente Luftschichtdicke	ca. 200 m
μ-Wert	ca. 300 000
Brandverhalten, DIN 4102	B 2, normalentflammbar Allgemeine Bauaufsichtliche Prüfung P-NDS04-369, MPA Bau Hannover
UV-Stabilität:	3 Monate
Temperaturbeständigkeit:	- 40 °C bis + 90 °C
Lagerfähigkeit:	mind. 12 Monate bei +10 °C bis +25°C im Originalgebinde
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 40 °C
Rollenlänge:	25 m
Verpackungseinheit:	Breite 50 mm: 7 Rollen / Karton Breite 75 mm: 5 Rollen / Karton Breite 100 mm: 3 Rollen / Karton Breite 150 mm: 2 Rollen / Karton

06-2003

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die aufgeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen; bitte überzeugen Sie sich vor der Durchführung der endgültigen Arbeiten durch Eigenversuche von der Eignung des Folienbandes, um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen.