

Folienband FA

Hanno®-Folienband FA dichtet schnell und sicher dampfdiffusionsoffen Fensteranschluss-Fugen im Außenbereich. Das Band besteht aus einer dampfdiffusionsoffenen Vlies auf Basis Polypropylen. Der selbstklebende Befestigungsstreifen ermöglicht, dass das überputz- und überstreichbare Folienband sehr einfach komplett verdeckt eingebaut werden kann.

HANNO®-Folienband FA eignet sich zum RAL-konformen Fenster-Einbau.

Vorteile:

- hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterrahmen
- Überputz- bzw. Überstreichbarkeit
- hohe Reißfestigkeit
- **hohe Regenwasserdichtigkeit (Wassersäule > 1.500 mm)**
- dampfdiffusionsoffen mit einem sd-Wert von 0,04 m
- mü-Wert = 1000

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflächen müssen trocken, öl-, fett- und staubfrei sein.

Hanno®-Folienband FA abrollen und mit ca. 5 cm Überlänge zuschneiden. Das Abdeckpapier des Klebestreifens abziehen und den Befestigungsstreifen sorgfältig an den Fensterrücken andrücken. Vorgang an allen abzudichtenden Seiten des Fensters wiederholen. Das Fensterelement ausrichten und befestigen und den Hohlraum zwischen Fenster und Wand mit Dämm-Material, z.B. HANNO®-Montageschaum, dosiert verfüllen.

Für die dampfdiffusionsdichte Innenabdichtung empfehlen wir Hanno®-Folienband FI.

Für die Verklebung auf dem Mauerwerksuntergrund empfehlen wir Hanno®-Folienkleber.

Benötigen Sie weitere Informationen zur Montage, so fordern Sie bitte unsere Montageanleitung an.

Technische Daten:

Faser-/Folienzusammensetzung:	PP-PP
Gewicht, EN 29703-1	100 g/m ²
Dicke, EN 29703-2	0,4 mm
Reißkraft, EN 29703-3	
längs	147 N/5cm
quer	140 N/5cm
Dehnung, EN 29703-3	
längs	50 %
quer	50 %
sd Wert, äquivalente Luftschichtdicke	0,04 m
mü Wert	ca. 1000
Wasserdichtigkeit, EN 20811	> 1.500 mm H ₂ O
Schlagregensicherheit, EN 1027	> 600 Pa
UV-Stabilität:	9 Monate
WDD-Stromdichte DIN 56615	ca. 1000 g/m ² /24h
Brandverhalten, DIN 4102	B 2, normalentflammbar Allgemeine Bauaufsichtliche Prüfung P-NDS04-368, MPA Bau Hannover
Temperaturbeständigkeit:	- 40 °C bis + 110 °C
Lagerfähigkeit:	mind. 12 Monate bei +10 °C bis +25°C im Originalgebinde
Rollenlänge:	25 m
Verpackungseinheit:	Breite 50 mm: 7 Rollen / Karton Breite 75 mm: 5 Rollen / Karton Breite 100 mm: 3 Rollen / Karton Breite 150 mm: 2 Rollen / Karton

06/2003

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die aufgeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen; bitte überzeugen Sie sich vor der Durchführung der endgültigen Arbeiten durch Eigenversuche von der Eignung des Folienbandes, um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen.