

# Bauder Brandschutzlage

## Produktdatenblatt

Beschreibung	<b>Glasgewebe 200 g/m<sup>2</sup> als Brandschutzlage bei nicht vollständig geschlossenen Terrassenböden</b>
Oberfläche	<b>schwarz</b>
Artikel-Nummer	<b>CH74 5000</b>

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
sichtbare Mängel	EN 1850-2	-	keine
Länge	-	m	50
Breite	-	m	1,25
flächenbezogene Masse	EN 12127	g/m <sup>2</sup>	~ 200
Dicke	ISO 4603	mm	~ 0,3
Höchstzugkraft	EN 13934-1	N/ 50 mm	1600
VKF Anerkennung	-	Nr.	30416
Brandverhaltensgruppe	VKF	-	RF1
Brandverhalten	SN EN 13501-1	-	Klasse A1
Lichteinheit	EN ISO 105-B02	-	Stufe 7-8
UV-Beständigkeit	-	-	beständig
Lieferform	-	-	Rolle à 62,5 m <sup>2</sup>
Lagerbedingungen	-	-	trocken lagern

### Anwendung:

- Brandschutzlage RF1 unter nicht vollständig geschlossenen Terrassenböden