

Brigatex K Plus

Universeller, lösungsmittelhaltiger Kontaktklebstoff

Produktdaten

Basis:

Polychloropren in Lösungsmitteln

Farbe:

Beige

Dichte:

0,71 g/ml

Feststoffgehalt:

Ca. 25%

Flammpunkt:

< 0 °C

Feuergefährlichkeit:

Enthält brennbare Lösungsmittel

Giftklasse (CH):

4

BAG T Nr.:

616084

Lagerung:

Kühl und trocken 12 Monate

Verpackung:

Art. Nr. 201701: Blechdosen zu 800 g

Art. Nr. 201703: Blechkanister zu 4 kg

Art. Nr. 201704: Blechkanister zu 10 kg

Verarbeitungsdaten

Vorbehandlung:

Die Klebeflächen müssen plan, sauber und fettfrei sein

Verarbeitungstemperatur:

Mindestens 12 °C, Zugluft vermeiden

Materialfeuchtigkeit:

8-12%, je nach Anwendung

Auftragsart:

Mit Spachtel oder Pinsel

Auftragsmenge:

250-300 g/m²

Ablüfzeit:

Ca. 20 Minuten bei 20 °C

Topfzeit:

Mit Härter 3-4 Stunden

Einlegezeit:

Max. 4 Stunden

Pressart:

Pressen, gut anrollen, evtl. anklöpfen

Endfestigkeit:

Nach 2-4 Tagen

Reinigung:

Mit BKP Löser

Anwendung

Zum Verkleben von Kunstharzplatten, Aluminium, Blei, Eternit, Kork, Leder, Linoleum, Polyurethanschäum usw. untereinander sowie auf Holz, Holzwerkstoffe, Metall, Zementabrieb etc.

Verarbeitung

Klebstoff beidseitig mit Spachtel oder Pinsel auftragen und abtrocknen lassen. Bei stark saugfähigen Materialien wie Spanplattenkanten, Gipsplatten, etc. empfehlen wir nach einer Wartezeit von ca. 5-10 Minuten einen zweiten Klebstoffauftrag. Die beiden Materialien erst verpressen, wenn der Klebstofffilm "fingertrocken" ist. Guter gleichmässiger Pressdruck ist Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung.

Bei verlangter erhöhter Wärmefestigkeit von bis zu 150 °C oder bei Metallverklebungen 5-10% Brigatex Härter zumischen. Achtung: Die Topfzeit beträgt nach dem Mischen 3-4 Stunden.

Arbeitssicherheit:

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt.

Beanspruchung

Wärmebeständigkeit:

Bei Zugabe von 5% Brigatex Härter 150 °C, ohne Härter ca. 60 °C, je nach Materialkombination und Dauer der Temperatureinwirkung

Anwendungs-Hotline

Tel. +41 41 469 92 50

Bestellungen

Tel. +41 41 469 92 75

Fax +41 41 469 93 68

Garantie

Wir garantieren für die gleichmässig einwandfreie Qualität dieses nach ISO 9001 und 14001 hergestellten Produktes, welches aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen für die empfohlenen Anwendungen unter den hier angegebenen Bedingungen in der Praxis getestet wurde. Material und Verarbeitungsbedingungen können jedoch unsere Produkteigenschaften massgeblich beeinflussen. Daher sind vor dem Einsatz Versuche beim Verarbeiter unerlässlich. Lassen Sie sich für andere Anwendungen oder Verarbeitungsbedingungen unbedingt vorher von unserem anwendungstechnischen Dienst beraten. Im übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Collano AG.