

---

## Eigenschaften

---

- lösungsmittelhaltig
- feinsprühend
- schnell trocknend
- frei von FCKW

---

## Für das Kleben von

---

- Papier, Karton, Stoff, Leder, Schaumstoff auf Papier, Karton, Holz
- Blech, Glas (verfärbt sich einigermassen unter Lichteinwirkung)

---

## Technische Daten

---

Basis:	Styrol-Butadien-Kautschuk
Farbe:	beige/braun
Dichte:	ca. 0,80 (Wirkstoff)
Viskosität:	ca. 125 mPa.s (Wirkstoff, bei 20 °C)
Trockengehalt:	ca. 30% (Wirkstoff)
Mindestverarbeitungs- temperatur:	ca. +20 °C
Auftragsart:	aus der Sprühdose
Verbrauch:	ca. 100 g/m <sup>2</sup> (pro Seite)
Ablüftezeit:	5-10 Minuten (bei 20 °C)
Offene Zeit:	ca. 30 Min. (nach Klebstoffauftrag, bei 20 °C)
Pressart:	von Hand, Anpressrolle
Weiterverarbeitung:	sofort
Endfestigkeit:	ca. nach 24 Std.
Reinigung:	Verdüner für Kontaktkleber Styropor
Lagerfähigkeit:	12 Monate
Lagerbedingungen:	Raumtemperatur, vor Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung schützen
Toxikologie:	siehe Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung:	Unter Beachtung der örtlichen Amtsvorschriften, flüssige Produktereste als Sondermüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Das entleerte Gebinde mit eingetrockneten Produkte-rückständen als Altmetall entsorgen.

---

## Verarbeitung

---

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Aus 15-20 cm Entfernung beidseitig aufsprühen, ca. 5 Minuten antrocknen lassen, dann kleben. Bei längerem Sprühen zwischenzeitlich wieder kräftig aufschütteln. Kann einseitig verwendet werden, wenn eine der beiden Seiten für Lösungsmittel durchlässig ist: In diesem Fall aufsprühen, Teile sofort zusammen legen und Anpressen. Bei einseitiger Verwendung resultiert weder eine sofortige Haftung, noch eine dauerhafte Verklebung. Nach beendeter Arbeit Dose verkehrt (Ventil nach unten) halten und sprühen, bis nur noch Gas austritt. Damit verhindert man das Verstopfen der Düse durch eingetrockneten Klebstoff.

### Hinweis:

Beim Verkleben von Polystyrolschaum ist Vorsicht geboten: Sprühabstand 30 cm, sparsam auftragen, vor dem Kleben mindestens 10 Minuten ablüften lassen (die Klebeschichten müssen bei Berührung mit der Hand trocken sein).

---

## Zur besonderen Beachtung

---

Die schriftlichen und mündlichen Anwendungsempfehlungen des Verkäufers, die zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund des derzeitigen Erkenntnisstands in Wissenschaft und Praxis gegeben werden, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Produkte des Verkäufers auf ihre Eignung für den vorgesehenen Gebrauch in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Eine verbindliche Aussage bedarf einer objektbezogenen Beratung. Bitte beachten Sie die gültigen Normen sowie die technischen Merkblätter der weiteren Materialien.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Informationen für dieses Produkt ihre Gültigkeit!