

Coltogum® Standard Colle à bois D2

Nature du produit Colle à bois standard pour tous les collages de bois, même pour les collages en bloc et de bois dur.

Caractéristiques

- Prise moyennement rapide
- Film de colle visco-élastique
- Bonne solidité définitive
- Résistance à l'eau selon DIN EN 204/D2

Données techniques

- Corps solides [%]: env. 51
- Viscosité [mPa.s]: env. 15.500 (Brookfield)
- Densité [g/cm³]: env. 1,06
- Valeur pH: env. 6,5 Dureté Shore A: env. 37 (+/-5)
- Formation de film [°C]: env. 4
- Temps d'ouverture [min]: 6 – 8
- Pression [N/mm²]: > 0,2
- Temps de pression minimum [min]: env. 8
- Couleur: blanc, après durcissement: transparent
- Testée avec un taux d'humidité du bois de 6 à 10% en référence à la norme DIN EN 204/205 pour une application de la colle sur une face à raison d'env. 150 g/m².



Application Convient pour l'intérieur soumis occasionnellement à une brève exposition aux effets de l'eau ou d'eau de condensation, le taux d'humidité du bois ne devant toutefois pas excéder 18%. La colle à bois Coltogum® Standard est particulièrement indiquée pour les collages en bloc, de montage, de surfaces et de planches en bois tendre, dur ou exotique. S'utilise également pour coller des panneaux agglomérés difficilement inflammables. Ce produit s'utilise également pour les collages de chevilles, de tenons, de rainures et de languettes. Ne pas mettre en contact avec du fer; risque de décoloration avec les bois tanniques.

Mise en œuvre Les subjectiles doivent être propres, secs et exempts d'huile. Les surfaces à coller doivent être adaptées. En fonction de la capacité d'absorption du subjectile, la colle à bois Coltogum® Standard s'applique sur une ou deux faces. Avec le bois de bout ou le bois dur, nous recommandons d'appliquer la colle sur les deux faces. Les éléments doivent être assemblés tant que la colle est encore humide. Eviter la formation de peau. La colle à bois Coltogum® Standard peut, le cas échéant, être diluée avec de l'eau quand le temps de prise doit être prolongé. Le temps de prise est le temps nécessaire pour que les éléments de bois assemblés soient collés. Eliminer immédiatement les bavures de colle sur les surfaces. La colle à bois Coltogum® Standard s'applique avec tous les ustensiles courants tels que pinceaux, spatules, buses, lames, molettes et rouleaux. Ne pas utiliser à une température inférieure à 5°C.

Important Pour toutes les pièces entrant en contact avec cette colle, nous conseillons des matériaux tels que l'acier V2A (ou de qualité supérieure) ou des matières synthétiques neutres (téflon, PP ou polyamide). Eviter le contact avec les métaux (comme le zinc, le laiton, le cuivre, l'aluminium et autres). Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser au fabricant de l'appareil ou à nos techniciens d'application.

Entreposage Dans l'emballage d'origine, bien fermé, et dans un endroit frais (15 – 25 °C) et sec. Conservation: 18 mois. Conserver à l'abri du gel!

Article & emballage 100 ml art. 604568 // 250 ml art. 604594 500 ml // 1 kg art. 604608 // 5 kg art. 604609.

Coltogum[®] Standard Colle à bois D2

Consommation/dosage Application de la colle: sur une face; pour les exigences plus élevées: sur deux faces; quantité à appliquer [g/m²]: 100 – 160

Outils et produits recommandés Après utilisation, nettoyer machines et appareils à l'eau froide ou chaude avec le nettoyeur Coltogum[®] 604685.

Remarque Les informations que nous fournissons dans le présent document s'appuient sur des tests en laboratoires effectués par nos soins et sur l'expérience de nos clients. Ne pouvant toutefois pas couvrir tous les paramètres à prendre en compte pour chaque cas spécifique, elles sont par conséquent sans engagement. Ces données ne constituent ni une garantie de qualité dans le sens juridique du terme, ni une garantie des propriétés. Aucune prétention de droits ne peut découler de ces informations ni du recours à notre service de conseil technique mis gratuitement à disposition.

Sécurité Vous trouverez de plus amples informations dans l'actuelle fiche de données de sécurité, disponible sous www.coltogum.ch.

Exclusion de responsabilité: Les données ci-dessus constituent des indications sans engagement. Nous recommandons dans tous les cas de tester suffisamment le produit avant l'emploi. L'application n'est pas couverte par la garantie. Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu par la loi. La responsabilité en matière d'application et de respect des directives de mise en œuvre incombe exclusivement à l'utilisateur. Le produit peut subir certaines modifications dues à l'évolution technique. Seule la dernière édition de la présente information fait foi.
