

Neue Generation Collano® Dispersionsklebstoffe



Collano® FL 330

1K PVAc-Klebstoff, D3

Der gebrauchsfertige universell einsetzbare Fugen- und Furnierklebstoff für den Möbel- und Innenausbau sowie für Fenster.

Anwendung

- Hochstehende und heikle Holzverbindungen im Möbelbau und Innenausbau
- Furnier- und Schichtstoffverklebungen
- Fugen- und Konstruktionsverklebungen (Korpus, Tisch, Stuhl, Fenster, etc.)

Verarbeitung

- Offene Zeit: 8–10 Minuten bei 20 °C
- Presszeit
Bei 20 °C 10–40 Minuten
Bei 50 °C 5 Minuten
Bei 80 °C 2 Minuten
- Feuchtigkeitsbeständigkeit
D3 in Anlehnung an EN 204 (interne Messungen)

Verpackung (Kunststoffgebinde)
5 kg, 10 kg und 30 kg

Collano® HR 320

1K und 2K PVAc-Klebstoff, D3

Der erstklassige Fenster- und Türenklebstoff.

Anwendung

- Fenster- und Türenklebstoff
- Allgemeine Holzverklebungen im stark beanspruchten Innenausbau
- Geschützter Aussenbereich

Verarbeitung

- Offene Zeit: 10–12 Minuten bei 20 °C
- Presszeit
Bei 20 °C 15–35 Minuten
Bei 50 °C 4–6 Minuten
Bei 80 °C 2–3 Minuten
Bei 100 °C 1–2 Minuten
- Feuchtigkeitsbeständigkeit
D3 in Anlehnung an EN 204
D4 in Anlehnung an EN 204 mit Aqualine Härter V 10 (interne Messungen)

Verpackung (Kunststoffgebinde)
800 g, 5 kg, 10 kg und 30 kg

Collano® FL 310

1K PVAc-Klebstoff, D2

Der Bank- und Montageklebstoff mit langer offener Zeit.

Anwendung

- Allgemeine Holzverbindungen im Möbel- und Innenausbau
- Fugen- und Konstruktionsverklebungen (Korpus, Tisch, Stuhl, etc.)

Verarbeitung

- Offene Zeit: 10–15 Minuten bei 20 °C
- Presszeit
Bei 20 °C 15–35 Minuten
Bei 30 °C 10–20 Minuten
Bei 50 °C 4–6 Minuten
Hochfrequenz 30–60 Sekunden
- Feuchtigkeitsbeständigkeit
D2 in Anlehnung an EN 204 (interne Messungen)

Verpackung (Kunststoffgebinde)
5 kg, 10 kg und 30 kg

Collano® HR 360

2K PVAc-Klebstoff, D4

Der 2K Dispersionsklebstoff im stark beanspruchten Innenbereich oder im geschützten Aussenbereich.

Anwendung

- Formverklebungen (Treppe, etc.)
- Sauna oder andere hoch beanspruchte Bereiche
- Geschützter Aussenbereich (Fenster, Fensterläden, Balkongeländer, etc.)
- Verklebung von heiklen Nadelhölzern (Lärche)
- Verklebung von Hart- und Tropenhölzern

Verarbeitung

- Offene Zeit: ca. 15 Minuten bei 20 °C
- Presszeit
Bei 20 °C 60 Minuten
Bei 50 °C 15 Minuten
- Feuchtigkeitsbeständigkeit
D4 nach an EN 204
C4 in Anlehnung an EN 12765 (interne Messungen)

Verpackung (Kunststoff- und Blechgebinde)
Komp. A: 5 kg und 30 kg
Komp. B: 0,75 kg und 4,5 kg

Bestellungen

Telefon +41 41 469 92 75, Fax +41 41 469 93 68

Technische Datenblätter

Aktuell und jederzeit abrufbar unter: <http://klebstoffe.collano.com> (ohne «www»)

