

# Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 555 43422/5 vom 6. Mai 2010

Prüfung nach DIN EN 204 – D4



**Auftraggeber** Collano Adhesives AG  
Eichenstr. 12

6203 Sempach-Station  
Schweiz

**Auftrag** Mit dieser gutachtlichen Stellungnahme wird festgestellt, dass durch die Identitätserklärung vom 31.03.2010 und einer Vollmacht vom 26.03.2010 die Ergebnisse der Prüfung nach DIN EN 204 eines Klebstoffes aus dem Prüfbericht 505 33444/3 auf den Klebstoff mit der Produktbezeichnung „**Collano DW 2040 mit Collano Härter HR 910**“ übertragbar sind.

**Ergebnisse** Die Auswertungen der ermittelten Teilergebnisse aus dem Prüfbericht vom 22. Mai 2007 sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt.

Beanspruchungsgruppe	Lagerungsfolge	Mindestwert lt. EN 204 in N/mm <sup>2</sup>	Mittelwert der Klebfestigkeit in N/mm <sup>2</sup>
D4	1	≥ 10	13,2
D4	3	≥ 4	6,3
D4	5	≥ 4	5,2

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse wurden die Anforderungen der DIN EN 204 Beanspruchungsgruppe D4 für den Klebstoff „**Collano DW 2040 mit Collano Härter HR 910**“ erfüllt. Er darf somit bezeichnet werden mit

## Klebstoff DIN EN 204 – D4.

ift Rosenheim  
6. Mai 2010

Karin Lieb, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

Dr. Ing. Odette Moarcas  
Prüfingenieur  
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik