

Aqualine Härter V 10

Vernetzer für Dispersionsklebstoffe

Produktdaten

Basis:

Emulgierbares, aliphatisches Isocyanat

Farbe:

Farblos, hell

Dichte:

1,14 g/ml bei 25 °C

Feststoffgehalt:

SKF Stufe 9 (130 °C / 15 Minuten) > 97%

Viskosität:

1400 +/- 500 mPa·s (Brookfield 4/50 bei 25 °C)

Lagerung:

Kühl und gut verschlossen 12 Monate

Verpackung:

Art. Nr. 804641: Alufaschen zu 50 g

Art. Nr. 804642: Alufaschen zu 250 g

Art. Nr. 804644: Alufaschen zu 1,45 kg

Verarbeitungsdaten

Anwendung

Verarbeitung

Härtermenge gemäss den technischen Datenblättern der entsprechenden Produkte genau zumischen. Nach dem Mischen darf der Klebstoff nicht in fest verschlossenen Gebinden gelagert werden. Durch die Kohlensäurebildung besteht Berstgefahr.

Nach Ablauf der Topfzeit dickt der Klebstoff in der Regel ein und kann nicht mehr verarbeitet werden.

Auftragsgeräte und Maschinen sind nach Gebrauch mit kaltem oder warmem Wasser zu reinigen. Die Zugabe von Ebo clean zum Wasser vermindert den Reinigungsaufwand erheblich.

Arbeitssicherheit:

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt.

Beanspruchung

Bestellungen

Tel. +41 41 469 92 75

Fax +41 41 469 93 68

Garantie

Wir garantieren für die gleichmässig einwandfreie Qualität dieses nach Qualitätsnormen von ISO hergestellten Produktes, das aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen für die empfohlenen Anwendungen und angegebenen Bedingungen entwickelt worden ist. Material, Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen können die Produkteigenschaften massgeblich beeinflussen. Daher sind vor dem Einsatz Versuche beim Verarbeiter unerlässlich. Für andere Anwendungen sowie bei abweichenden Verarbeitungsbedingungen empfehlen wir, vorgängig den anwendungstechnischen Dienst von Collano zu kontaktieren. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Collano.