

Semparoc Rapid S

Colla PUR con un'elevata resistenza nelle fughe e un tempo di pressaggio breve

Dati tecnici

Base:

Poliuretano

Materia solida:

100%

Viscosità:

Ca. 5000 mPa·s (Brookfield 5/20) a 20 °C

Infiammabilità:

Difficilmente infiammabile

Classe di resistenza al fuoco:

In appoggio alla EN 13501 (con i materiali e la costruzione idonea)

Resistenza:

Contro alcali deboli, acidi e solventi

Stoccaggio:

Al fresco e ben chiuso 6 mesi. Immagazzinare l'imballaggio a testa in giù.

Imballaggio:

Bottiglie di plastica da 600 g

Dati di lavorazione

Pretrattamento:

Superfici da incollare devono combaciare perfettamente, essere pulite ed esenti da polvere

Temperatura di lavoro:

+10 °C a +30 °C

Umidità del legno:

8-18%

Applicazione:

Spatola oppure PUR Applico Vario

Quantità da applicare:

100-300 g/m²

Tempo aperto:

Ca. 5 minuti

Pressione:

0,2-0,8 N/mm²

Tempo di pressaggio:

10-15 minuti

Essiccazione:

Mediante l'umidità del legno e dell'aria

Pulizia:

Ancora liquida con Ebo clean. Meccanicamente o con Collano PUR Solvente/Pulitore quando è secca

Impiego

Per incollare legno con una resistenza all'acqua e alle intemperie, sasso, ceramica, calcestruzzo e truciolari non infiammabili, per finestre, montanti di finestre, gelosie, come pure per barche e cucine. Adatto per legno molle e duro e per pannelli da costruzione non infiammabili.

Modo d'uso

Per incollare legno duro o tropicale, specialmente se utilizzato esternamente, è necessario fare delle prove di tenuta.

Attenzione:

I dati concernenti il Semparoc Rapid S si basano su prove fatte con un'umidità del legno del 12% ed un clima ambientale di 20 °C e il 65% di umidità relativa nell'aria.

Sicurezza sul lavoro:

Durante la lavorazione consigliamo di portare guanti e occhiali di protezione. Altre informazioni sulla lista di controllo D.

Vogliate consultare le indicazioni sulle schede sui dati di sicurezza.

Sollecitazione

Resistenza all'umidità:

C4 secondo EN 12765 (AW100 secondo DIN 68705)

Resistenza al calore:

120 °C

Contatto

T +41 41 469 92 75

F +41 41 469 93 68

verkauf@collano.com

Garanzia

Garantiamo la qualità uniforme e ineccepibile di questo prodotto, fabbricato secondo le norme di qualità ISO e sviluppato sulla base della nostra pluriennale esperienza per le applicazioni raccomandate e le condizioni indicate. I materiali, la lavorazione e le condizioni di lavorazione possono influire in modo determinante sulle caratteristiche del prodotto. Pertanto, prima dell'impiego è necessario eseguire alcune prove. In caso di applicazioni o condizioni di lavoro diverse da quelle previste, suggeriamo di consultare innanzitutto il nostro servizio tecnico Collano. Si applicano le condizioni generali di vendita e consegna di Collano.