

# Sempadur P 8

Colla per impiallacciatura in polvere, povera di formaldeide, idonea per incollature E 1

## Dati tecnici

---

**Base:**

Resina di formaldeide

**Forma:**

Polvere

**Colore:**

Beige chiaro

**Odore:**

Debole

**Viscosità:**

Miscela ca. 3'500 mPa·s (Brookfield 4/20) a 20 °C

**Valore pH:**

Ca. 5,5

**Infiammabilità:**

Miscelato non infiammabile essendo a base di acqua

**Classe di resistenza al fuoco:**

Costruzioni possibili in appoggio alla EN 13501 (con i materiali e le costruzioni corrispondenti)

**Resistenza:**

Contro alcali deboli, acidi e solventi

**Stoccaggio:**

Al fresco, all'asciutto e ben chiuso 9 mesi nei sacchi originali

**Imballaggio:**

Sacchi di carta da 5 kg

Sacchi di carta da 25 kg

## Dati di lavorazione

---

**Pretrattamento:**

Le superfici da incollare devono essere piane, pulite ed esenti da polvere

**Temperatura di lavoro:**

Almeno +10 °C

**Umidità del legno e del materiale:**

6–12%, a secondo dell'impiego

**Applicazione:**

Con Spatola, rullo e applicatori meccanici idonei

**Quantità da applicare:**

120–160 g/m<sup>2</sup>

**Rapporto di miscela:**

Volume: 5 bicchieri di Sempadur P 8 in 3 bicchieri di acqua.

Peso: 10 parti di Sempadur P 8 in 9–10 parti di acqua

**Tempo aperto:**

Al massimo 15 minuti a 20 °C

**Tempo d'utilizzo:**

7–9 ore

**Tipo di pressaggio:**

Presse per impiallacciature

**Pressione:**

0,2–0,4 N/mm<sup>2</sup> per impiallacciature e laminati

0,4–0,6 N/mm<sup>2</sup> per HDF

**Tempo di pressaggio:**

A 80 °C ca. 7 minuti, a 100 °C ca. 4 minuti, a 120 °C ca. 2 minuti

**Temperatura di pressaggio:**

Almeno 80 °C

**Resistenza finale:**

Dopo 24 ore

**Post-lavorazione:**

Dopo 2 ore

**Colorazione:**

A contatto con metalli può provocare colorazione nel legno **Pulizia:**

Ancora fresca con acqua

## Impiego

---

Colla universale per tutti i tipi più usuali di impiallacciature. Per impiallacciare a caldo, per rivestire con fogli di carta e contro rivestimenti in carta. Se utilizzate truciolari nella classe E1 si avrà la stessa classe anche dopo averli impiallacciati.

## Modo d'uso

---

Per impiallacciature di betulla, acero, oleose o resinose come pure per impiallacciature con un grado di umidità inferiore al 6% consigliamo di aggiungere il ca. 10% di Collano FL 330 nella colla già miscelata. Con questo si ottiene un'adesione migliore. Lasciare riposare per ca. 5 minuti e mischiare nuovamente.

**Attenzione:**

Non idonea per materiali alcalici come truciolari a base di cemento.

**Sicurezza sul lavoro:**

Vogliate per cortesia consultare le direttive descritte sulla scheda di sicurezza.

## Sollecitazione

---

**Resistenza all'umidità:**

C3 in appoggio a EN 12765 (misurazione interna)

## Contatto

---

T +41 41 469 92 75

F +41 41 469 93 68

verkauf@collano.com

**Garanzia**

Garantiamo la qualità uniforme e ineccepibile di questo prodotto, fabbricato secondo le norme di qualità ISO e sviluppato sulla base della nostra pluriennale esperienza per le applicazioni raccomandate e le condizioni indicate. I materiali, la lavorazione e le condizioni di lavorazione possono influire in modo determinante sulle caratteristiche del prodotto. Pertanto, prima dell'impiego è necessario eseguire alcune prove. In caso di applicazioni o condizioni di lavoro diverse da quelle previste, suggeriamo di consultare innanzitutto il nostro servizio tecnico Collano. Si applicano le condizioni generali di vendita e consegna di Collano.