



TURBO KLEBSTOFFTECHNIK GmbH

Nutenwil, Postfach 253, CH-9602 Bazenhaid

Telefon 071 931 47 10

Telefax 071 931 47 20

E-Mail info@turbo-kleber.ch

Internet www.turbo-kleber.ch

TURBO-KLEBER, das Original!

TECHNISCHES DATENBLATT / TURBO UNI-REPARATUR-KITT

Kurzbeschreibung

Uni-Reparatur-Kitt auf 2-Komponenten-Basis Harz- und Härter

Physikalische Eigenschaften

Basis Monomer

Aussehen

Viskosität bei 25°C

Temperaturbeständigkeit

Epoxid – Harz

metallgraue Paste nach Verketten

kittartig

-30°C bis +150°C

kurzfristig bis +200°C

Löslichkeit

Shore Härte D

Lagergarantie

nach Aushärtung durch mechanisch abschleifen

87

36 Monate (kühl und trocken in Originalgebinde)

Zugfestigkeit an Aluminium

Druckfestigkeit

30 N/mm²

80 N/mm²

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben, im besonderen die Vorschläge zur Verarbeitung und Verwendung der Turbo Produkte, basieren auf unseren neuesten Kenntnissen und Erfahrungen. Da die Materialien aber sehr unterschiedlich sein können, und wir auch keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen haben, empfehlen wir unbedingt, ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um die Eignung der Produkte zu bestätigen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus der mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.

Erstellt: Dezember 2000

Überarbeitet: Juni 2005