



Scotch® 2060 ROUGH SURFACES

Professionelles Abdeckband für raue Oberflächen



Produktinformation

Erstellt: 10/06
Geändert: 12/14

Produktbeschreibung / Anwendungen 2060 ist ein grünes Papierabdeckband mit hoher Klebkraft zum Abdecken von rauen, porösen und leicht staubigen Oberflächen wie Beton, Rauputz, Sandstein, Klinker, raues Holz. Es eignet sich für Innen- und Aussenanwendungen und lässt sich während bis zu 3 Tagen rückstandslos entfernen.

Produktaufbau

Träger	Krepp-Papier
Klebstoff	Gummi-Harz

Merkmale

- Der Gummi-Harz Klebstoff klebt zuverlässig auf groben und leicht staubigen Oberflächen und lässt sich nach maximal 3 Tagen wieder sauber entfernen.
- 2060 ist lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig, was ein Durchbluten von Farben und Lacken verhindert.
- Das Band ermöglicht ein kontrolliertes Abrollen und ein leichtes Abreißen von Hand für eine anwenderfreundliche Handhabung.
- Das Band 2060 nicht auf Gipskartonplatten, Wandbeläge, empfindliche Oberflächen, Holzböden und schwierig zu verklebende Oberflächen aufbringen.
- Erhältlich als 50m Rolle: Breiten 18mm, 24mm, 36mm, 48mm.

Physikalische Merkmale

Durchschnittswerte, nicht für Spezifikationen bestimmt

Dicke (ASTM D-3652)	0,15 mm
Klebkraft auf Stahl (ASTM D-3330)	3,7 N*/10 mm Bandbreite
Reissfestigkeit (ASTM D-3759)	42 N*/10 mm Bandbreite
Bruchdehnung (ASTM D-3759)	8 %
Temperaturbeständigkeit	+80°C

* 1 N (Newton) = 102 g

Verarbeitungshinweise

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, d.h. frei von Staub, Fett, Öl und Trennmitteln sowie trocken und fest sein.

Die ideale Verklebungstemperatur liegt zwischen 18°C und 30°C. Applikationstemperaturen von unter 10°C werden nicht empfohlen, da der Klebstoff zu hart wird und seine Soforthaftung abnimmt. Einmal fachgerecht verarbeitet, haben niedrigere Temperaturen keinen Einfluss mehr auf die Güte der Verbindung.

Ein optimaler momentaner Andruck vermittelt einen vollflächigen Kontakt zur Oberfläche und schafft so die Voraussetzung für eine perfekte Verbindung.

Lagerhaltung

Die Lagerhaltung eines Klebebandes in Rollenform beträgt ca. 12 Monate. Die Lagerung sollte bei Raumtemperatur (ca. 18°C) und ca. 60 % relativer Luftfeuchtigkeit in Originalverpackung erfolgen.

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stande unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M-Produktes überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M-Produktes als solchen. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

3M (Schweiz) GmbH
Gewerbekanal
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: 044 724 9121
www.3M.com/ch/Gewerbe

3M Österreich GmbH
Gewerbemarkt
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: (01)86686-389
www.3M.com/at/Gewerbe