

MALERABDECKBAND TOP

Beschreibung: Abdeckband aus Spezialpapier mit Lateximpregnung. Einbrennfest bis +80°C. Hervorragend UV- beständig, lässt sich rückstandlos entfernen. **MALERABDECKBAND TOP** hat eine gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit.

Anwendung: Geeignet für den Lackier-, Maler- und Gipsbereich sowie für den allgemeinen Einsatz im Baugewerbe. Für fast alle Oberflächen geeignet. Für saubere Abdekarbeiten mit randscharfen Farbkanten. Nicht für Naturstein geeignet. Auf eloxiertem Aluminium nicht einsetzen.



Technische Daten			
Träger	japanisches Reispapier	UV-Beständigkeit	340h - Atlas Suntest XLS+ (II)
Bandstärke gesamt	0,079mm +/-2%	Rückstandlos entfernbar (nicht lackiert, nicht überstrichen)	Indoor: 6 Monate Outdoor: 3 Monate
Klebkraft Stahl	1,1 N/cm ²	Anwendungstemperatur	+5°C bis +40°C
Bruchdehnung	> 3%	Temperaturbeständigkeit	+80°C (30min. bei 150°C)
Reissfestigkeit	24,0 N/cm	Lagerstabilität	12 Monate ab Produktionsdatum

Verarbeitung: Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, d.h. frei von Staub, Fett, Öl und Trennmitteln sowie trocken, fest und möglichst glatt sein. Zur Reinigung empfehlen sich schwache Lösungsmittel. Bei Kunststoffen Verträglichkeit prüfen. Die ideale Verklebungstemperatur liegt zwischen +18°C und +30°C. Applikationstemperaturen von unter +10°C werden nicht empfohlen, da der Klebstoff zu hart wird und seine Soforthaftung abnimmt.

Abmessungen:
 Rolle 19mm x 50m, 48 Rollen/Karton
 Rolle 25mm x 50m, 36 Rollen/Karton
 Rolle 30mm x 50m, 32 Rollen/Karton, (auf Anfrage)
 Rolle 38mm x 50m, 24 Rollen/Karton
 Rolle 50mm x 50m, 24 Rollen/Karton

Lagerung: Die Lagerhaltung eines Klebebandes in Rollenform beträgt ca. 12 Monate. Die Lagerung sollte bei Raumtemperaturen (ca. +18°C) und ca. 60% relativer Luftfeuchtigkeit in Originalverpackung erfolgen.

Unsere technischen Richtlinien sollen nach bestem Wissen beraten, sie beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und praktischen Erfahrung. Die darin enthaltenen Angaben und Daten halten wir für zuverlässig, sie sind aber unverbindlich. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bedingungen erfüllt. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.