

Permafix 8100



Verpackungs-Klebeband PVC, Naturkautschuk






Lässt sich geräuschlos abrollen, hohe Klebkraft mit guter Anfangshaftung, gute Alterungsbeständigkeit, Kleber Naturkautschuk.

Ruban adhésif d'emballage PVC, caoutchouc naturel

Déroulement silencieux, force d'adhérence et adhérence initiale élevée, bonne résistance au vieillissement, colle caoutchouc naturel.

Packing Tape PVC, natural rubber

Silently Meshing high bond strength with good initial tack, good aging resistance Natural rubber adhesive.

	Abrollverhalten: Déroulement: Roll off:	Leise Silencieux Silently		Abrollwiderstand: Déroulement: Rolling resistance:	Mittel Medium Medium	
	Reissfestigkeit: Résistance à la traction : Tensile strength:	Mittel Medium Medium		Anfangshaftung: Adhérence initiale : Initial tack:	Mittel Medium Medium	

Farbe
Couleur
Colour
transparent, havanna, weiss
transparent, havane, blanc
transparent, havana, white

Kommission
Commission
Commission

Rollenbreite
Largeur
Width
50 mm

Rollenlänge
Longueur
Length
66 m

Artikel Nr.
No. d'article
Article no
7531, 7535, 1137

Merkmal Base Basis	Qualitätsmerkmal Fonction de la qualité Quality details	Methode Methode Method	Einheit Unité Unit	Wertebereich Plage de valeur Value range
Allgemeine Daten Données générales General data	Trägerdicke/Stärke Epaisseur support Gauge support	Afera 4006	mm	0.035 ± 10%
	Klebstoff Colle Adhesive		mm	0.015 ± 10%
	Gesamtdicke Epaisseur totale Total thickness	Afera 4006	mm	0.050 ± 10%

Merkmal Base Base	Qualitätsmerkmal Fonction de la qualité Quality details	Methode Methode Method	Einheit Unité Unit	Wertebereich Plage de valeur Value range
Mechanische Eigenschaften Propriétés mécaniques Mechanical properties	Reiss-/Bruchdehnung Allongement à la rupture Elongation at break	ASTM D 53455 Afera 4005	%	MD 60 ± 10% TD 60 ± 10%
	Reissfestigkeit Résistance à la déchirure Tear resistance	Afera 4004	N/cm	45 ± 10%
	Klebkraft auf Stahl Adhésion sur l'acier Adhesion to steel		N/cm	2
Thermische Eigenschaften Propriétés thermiques Thermal properties	Hitzebeständigkeit Résistance à la chaleur Heat resistance		°C	60

MD Longitudinal (Machine Direction)
 TD Transverse (transversal Direction)
 ASTM American Society for Testing and Materials

Ursprungsland Pays d'origine Country of origin	Italien Italie Italy
Lagerung Stockage Storage	<p>Um die einwandfreie Qualität der Produkte zu erhalten, sollten diese nicht länger als 12 Monate, bei Raumtemperatur (18 – 25 °C) gelagert werden. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, sowie vor Druck von aussen schützen.</p> <p>Pour maintenir la qualité des produits, ils ne devraient pas être conservés plus de 12 mois à température ambiante (18-25 ° C) dans le magasin. Protéger contre l'humidité, le rayonnement solaire direct et de la pression extérieure.</p> <p>To keep the perfect quality of the products, they should not be stored longer than 12 months at room temperature (18 - 25 ° C). Protect them against moisture, direct sunlight and from outside pressure.</p>
Bemerkungen Remarques Remarks	<p>Permapack bestätigt, dass in den von uns gelieferten Produkte nur solche Rohstoffe verwendet werden, die nach den vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen und den entsprechenden Erklärungen unserer Zulieferer, als gesundheitlich unbedenklich zu betrachten sind.</p> <p>Permapack confirms that all raw materials used in the supplied products, are in accordance with the present scientific knowledge or rather complying with the declaration of our suppliers, considered to be harmless to health.</p> <p>Nous confirme que tous les matières premières utilisées dans les produits fournis par Permapack, sont conformes à la connaissance scientifique actuelle, ou plutôt sont conformes par déclaration de nos fournisseurs, considéré comme inoffensif pour la santé.</p>