

## Permafix 8100 Pro

### Verpackungs-Klebeband PVC, Naturkautschuk

Lässt sich geräuschlos abrollen,  
hohe Klebkraft mit guter Anfangs-  
haftung, gute Alterungsbeständigkeit,  
Kleber Naturkautschuk.

### Ruban adhésif d'emballage PVC, caoutchouc naturel

Déroulement silencieux, force  
d'adhérence et adhérence initiale  
élevée, bonne résistance au vieillis-  
sement, colle caoutchouc naturel.

### Packing Tape PVC, natural rubber

Silently Meshing  
high bond strength with good initial  
tack, good aging resistance  
Natural rubber adhesive.

	<b>Abrollverhalten:</b> Déroulement: Roll off:	<b>Leise</b> Silencieux Silently		<b>Abrollwiderstand:</b> Déroulement: Rolling resistance:	<b>Mittel</b> Medium Medium
	<b>Reissfestigkeit:</b> Résistance à la traction : Tensile strength:	<b>Mittel</b> Medium Medium		<b>Anfangshaftung:</b> Adhérence initiale : Initial tack:	<b>Mittel</b> Medium Medium

**Farbe** Dunkelblau  
Couleur  
Colour

**Kommission** -  
Commission  
Commission

**Rollenbreite** 50 mm  
Largeur  
Width

**Rollenlänge** 66 m  
Longueur  
Length

**Artikel Nr.** 218900  
No. d'article  
Article no

<b>Merkmal</b> Base Basis	<b>Qualitätsmerkmal</b> Fonction de la qualité Quality details	<b>Methode</b> Methode Method	<b>Einheit</b> Unité Unit	<b>Wertebereich</b> Plage de valeur Value range
<b>Allgemeine Daten</b> Données générales General data	<b>Trägerdicke/Stärke</b> Epaisseur support Film composition Backing		µm	37 ± 10%
	<b>Klebstoff</b> Colle Adhesive		µm	19 ± 10%
	<b>Gesamtdicke</b> Epaisseur totale Total thickness		µm	56 ± 10%

<b>Merkmal</b> Base Base	<b>Qualitätsmerkmal</b> Fonction de la qualité Quality details	<b>Methode</b> Methode Method	<b>Einheit</b> Unité Unit	<b>Wertebereich</b> Plage de valeur Value range
<b>Mechanische Eigenschaften</b> Propriétés mécaniques Mechanical properties	<b>Reiss-/Bruchdehnung</b> Allongement à la rupture Elongation at break		%	> 48
	<b>Reissfestigkeit</b> Résistance à la déchirure Breaking load		N/cm	> 50
	<b>Klebkraft auf Stahl</b> Adhésion sur l'acier Adhesion to steel		N/cm	> 1.8

MD Longitudinal (Machine Direction)  
TD Transverse (transversal Direction)  
ASTM American Society for Testing and Materials

<b>Ursprungsland</b> Pays d'origine Country of origin	EU UE EU
<b>Lagerung</b> Stockage Storage	<p>Um die einwandfreie Qualität der Produkte zu erhalten, sollten diese nicht länger als 12 Monate, bei Raumtemperatur (15 - 25°C) gelagert werden. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, sowie vor Druck von aussen schützen.</p> <p>Pour maintenir la qualité des produits, ils ne devraient pas être conservés plus de 12 mois à température ambiante (15 - 25°C) dans le magasin. Protéger contre l'humidité, le rayonnement solaire direct et de la pression extérieure.</p> <p>To keep the perfect quality of the products, they should not be stored longer than 12 months at room temperature (15 - 25°C). Protect them against moisture, direct sunlight and from outside pressure.</p>
<b>Bemerkungen</b> Remarques Remarks	<p>Permapack bestätigt, dass in den von uns gelieferten Produkte nur solche Rohstoffe verwendet werden, die nach den vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen und den entsprechenden Erklärungen unserer Zulieferer, als gesundheitlich unbedenklich zu betrachten sind.</p> <p>Nous confirme que tous les matières premières utilisées dans les produits fournis par Permapack, sont conformes à la connaissance scientifique actuelle, ou plutôt sont conformes par déclaration de nos fournisseurs, considéré comme inoffensif pour la santé.</p> <p>Permapack confirms that all raw materials used in the supplied products, are in accordance with the present scientific knowledge or rather complying with the declaration of our suppliers, considered to be harmless to health.</p>