

# Schrumpfflachfolie

Art.-Nr. 81.7496.0200



Produkteigenschaften	Wert	Einheiten	Zertifizierung
Dicke	180	My	ISO 4591
Reissfestigkeit längs	27	N/mm <sup>2</sup>	EN ISO 527
Reissfestigkeit quer	25	N/mm <sup>2</sup>	EN ISO 527
Reissdehnung längs	575	%	EN ISO 527
Reissdehnung quer	650	%	EN ISO 527
Streckgrenze längs	11	N/mm <sup>2</sup>	EN 13206
Streckgrenze quer	11	N/mm <sup>2</sup>	EN 13206
Fläche	600	gr.	ISO 7765
Faltung	300	gr.	ISO 7765

## Zusammensetzung

White Additive

Black Additive

UV Additive

Dauer in Gebieten mit einer Strahlung von 150 kly / Jahr. Bemessungen mit anderen Strahlungswerten müsst mit dem Fabrikanten abgeklärt werden.

Alle Angaben in diesem Datenblatt stammen aus Erfahrungswerten des Produzenten und dienen lediglich zur Information. Sie wurden unter optimalen Prozessbedingungen ermittelt und können je nach Produktabmessung variieren. Der Fabrikant behält sich das Recht vor, diese Daten jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern. Diese Angaben wurden mit besten Wissen und Gewissen gemacht. Für Anwendungen die ausserhalb dieser Kontrollen und Werte liegen, kann keine Haftung übernommen werden.

■ Für weitere Informationen wenden Sie sich an: [info@immerag.ch](mailto:info@immerag.ch)

## Hauptsitz

Glütschbachstrasse 71, 3661 Uetendorf  
T 033 346 61 61

## Filiale

Hasenmoosstrasse 17, 6023 Rothenburg  
T 041 319 23 33

## Online

[www.immerag.ch](http://www.immerag.ch)  
[info@immerag.ch](mailto:info@immerag.ch)

## Social

