



**schneller
bauen**



weber mur / mix / dur
Mauermörtel

www.ch.weber

 **weber**
SAINT-GOBAIN



Produkt	Normalmauermörtel					Dünnbettmörtel
	weber mur 920	weber mur 920 fein	weber mur 920 V-P	weber mur 920 V fein	weber mur 950	weber mur 900
Produktbeschreibung	Standard-Zementmörtel	Feiner Zementmörtel	Verzögerter Zementmörtel	Feiner, verzögerter Zementmörtel	Kalk-Zementmörtel	Dünnbettmörtel
Anwendungsbereich	Erstellen von tragendem und nicht tragendem Standardmauerwerk aus Backsteinen, Kalksandsteinen und Zementsteinen; Verfüllen von Stahlzargen (Türen, Fenster), Unterfüttern von Elementen im Holzbau und Stürzen	Erstellen von tragendem und nicht tragendem Standardmauerwerk aus Backsteinen, Kalksandsteinen und Zementsteinen; Verfüllen von Stahlzargen (Türen, Fenster)	Erstellen von tragendem und nicht tragendem Standardmauerwerk aus Backsteinen, Kalksandsteinen und Zementsteinen; Verfüllen von Stahlzargen (Türen, Fenster); insbesondere für höhere Temperaturen geeignet	Erstellen von tragendem und nicht tragendem Standardmauerwerk aus Backsteinen, Kalksandsteinen und Zementsteinen; insbesondere für höhere Temperaturen geeignet	Erstellen von deklariertem Mauerwerk aus Backsteinen ohne besondere statische Anforderungen	Erstellen von Mauerwerk aus Planblocksteinen, Porenbetonsteinen, Planziegelsteinen etc., als Haftbrücke für Metallzargen
Mörtelklasse	M 15	M 15	M 15	M 15	M 5	M 10
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry, mat}$ [W/m·K]	0,82/0,89	0,82/0,89	0,82/0,89	0,82/0,89	0,82/0,89	0,61/0,66
Brandverhalten	A1	A1	A1	A1	A1	–
Grösstkorn [mm]	4	2,5	4	2,5	4	0,4
Wasserzugabemenge [l/Sack]	ca. 4/25 kg	–	–	–	ca. 4/25 kg	ca. 6/25 kg
Ergiebigkeit	[l/t]	ca. 620	ca. 620	ca. 620	ca. 620	ca. 700
	[l/Sack]	ca. 15,5/25 kg	–	–	–	ca. 15,5/25 kg
Lieferform	lose	D50	D50	D50	D50	–
	Sack	Sack à 25 kg	–	–	–	Sack à 25 kg

weber mur / mix / dur

- jederzeit verfügbar
- optimale Verarbeitbarkeit
- maximale Materialausschöpfung

Leichtmauermörtel			Sichtmauermörtel			Trassmörtel	
weber.mix 621	weber.mix 622	weber.dur 141	weber mur 980	weber mur 985 R fein	weber mur 986 R fein	weber.mix 614	weber.mix 615
Leichtmauermörtel LM 21	Leichtmauermörtel LM 36	Schlitz- und Verfüllmörtel	Sichtmauermörtel	Feiner Sichtmauermörtel	Feiner Sichtmauermörtel	Trass-Kalk-Mauermörtel	Trass-Zement-Mauermörtel
Erstellen von hoch wärmedämmendem Mauerwerk/Einsteinmauerwerk, Vermauern von Leichthochlochziegeln und Leichtmauersteinen	Erstellen von wärmedämmendem Mauerwerk/Einsteinmauerwerk – speziell bei mehrgeschossigen Bauten mit höheren statischen Anforderungen, Vermauern von Leichthochlochziegeln und Leichtmauersteinen	Verfüllen von Wandschlitz- und Installations- und Kabelschächten, Hinterfüllen von Pools, Verfüllen von Blindböden	Erstellen von tragendem und nicht tragendem Sichtmauerwerk aus saugenden Steinen im Innen- und Aussenbereich	Erstellen von tragendem und nicht tragendem Sichtmauerwerk aus NICHT saugenden Klinkersteinen im Innen- und Aussenbereich	Erstellen von tragendem und nicht tragendem Sichtmauerwerk aus saugenden Klinker- und Mauersteinen im Innen- und Aussenbereich	Sanierung von denkmalgeschützten Bauwerken, Vermauerung von Natursteinen, biologischer Neubau im Innen- und Aussenbereich	Erstellung von statisch hoch beanspruchtem Natursteinmauerwerk, wie z. B. Granit, Sandstein, Kalkbruchsteinen, als Mauer-, Verfüll- und Verlegemörtel
M 5	M 5	M 2	M 15	M 15	M 15	M 2,5	M 10
0,14/0,15	0,21/0,23	0,25/0,27	0,82/0,89	1,11/1,21	1,11/1,21	–	–
A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
1,25	2	1	2,5	2,5*	2,5*	4	2
ca. 9,6/17,5 kg	ca. 6/20 kg	ca. 12/20 kg	ca. 4/25 kg	–	–	ca. 4/25 kg	ca. 4,3/25 kg
ca. 1800 im Silo ca. 1685 im Sack	ca. 1200 im Silo ca. 1100 im Sack	ca. 1920 im Silo ca. 1700 im Sack	ca. 650	ca. 650	ca. 650	ca. 560	ca. 620
ca. 29,5/17,5 kg	ca. 22/20 kg	ca. 34/20 kg	ca. 16,3/25 kg	–	–	ca. 14/25 kg	ca. 15,5/25 kg
SMP, D50	SMP, D50	SMP, D50, DI50	D50	D50	D50	D50	D50
Sack à 17,5 kg	Sack à 20 kg	Sack à 20 kg	Sack à 25 kg	–	–	Sack à 25 kg	Sack à 25 kg

*Stützkorn bis 4 mm

Ihre Vorteile

- kein wartendes Personal
- hohe Leistung und zügiger Baufortschritt
- keine Restmengen – gesteigerte Wirtschaftlichkeit

Ein Partner – unzählige Lösungen



Gipser, Maler, Fassadenbauer

- VAWD
- Grundputze
- Deckputze
- Farben



Plattenleger

- Klebe- und Fugenmörtel
- Bodenausgleichsmassen
- Abdichtungen
- Trittschallminderung



Baumeister

- Beton/Spritzbeton
- Mauermörtel
- Betoninstandsetzung
- Abdichtung



Bodensysteme

- Fliestestriche
- Renovationslösungen
- Industrieböden
- Bauchemie

Hauptsitz

Saint-Gobain Weber AG
Täferstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
T. +41 56 484 24 24

Verkaufsorganisation Westschweiz

Saint-Gobain Weber AG
Boulevard de l'Arc-en-Ciel 28
1030 Bussigny
T. +41 21 637 00 80

Verkaufsorganisation Deutschschweiz

Saint-Gobain Weber AG
Industriestrasse 10
8604 Volketswil
T. +41 44 947 88 00

Verkaufsorganisation Tessin

Saint-Gobain Weber AG
Via Cantonale 69
6805 Mezzovico
T. +41 91 946 19 50

www.ch.weber



Bestellungen

T. +41 44 947 88 00
bestellung@weber-marmoran.ch